



Sigil Cem

Turaporos acrílico al agua para suelos de hormigón

Destino del producto

Emulsión de polímeros acrílicos para la protección de suelos de hormigón, piedra o terrazo.
Añadir al producto el catalizador CAT para mejorar la resistencia a las manchas.



Métodos de uso

Limpiar el suelo con el decapante ácido PAVACID eventualmente reforzado con ACIDEX F para abrir mejor los poros de los suelos de cemento cuarzado. Enjuagar con cuidado. Aplicar el producto puro sobre el suelo húmedo, utilizando el aplicador de cera adecuado. Utilizar el catalizador CAT a 1,5% (75 g en 5 l de SIGIL CEM). Espere a que la primera capa se seque y luego aplique la segunda.

Datos técnicos

Propiedades físicas y químicas			
Estado	Líquido	Peso específico	1.019 g/ml
Color	Blanco	Sustancia activa	27%
Perfume	Floreal		
pH	7.7 ± 0.1		

Rendimiento: 60-80 g/m² para dos capas.

Advertencias

Teme el hielo.

No aplicar el producto a temperatura inferior a 7°C. Para suelos cuarzados compactos efectuar una prueba preliminar para verificar la adherencia de la película. Eventualmente rebajar con sistema al diamante grano 70. Léase atentamente las fichas de seguridad antes del uso.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL